



Track[®] E

Заготовка для капп
Tiefziehfolie
Thermoforming foils
Feuilles pour façonnage thermoplastique
Láminas de reproducción termoplástica
Fogli termoformabili



Проверяйте сроки хранения •

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten • please check the use by date
considérer la date limite de conservation • rispettare la data di scadenza
considerar la fecha mínima de caducidad



Внимательно читайте инструкции •

Gebrauchsanweisung beachten • see operating instructions
considérer le mode d'emploi • rispettare le istruzioni per l'uso
considerar la instrucción de funcionamiento



Для однократного использования •

Nicht zur Wiederverwendung • for single use only • pas à la réutilisation
non riutilizzabili • no a la reutilización



<25°C

Хранение при температуре
не более 25° С •
Lagerung • storage • stockage
Conservazione • almacenaje



93/42/EWG



FORESTADENT[®]

Quality System



Certified by DQS acc.to
DIN EN ISO 9001 : 2000
DIN EN ISO 13485 : 2003

Annex II of Directive
93/42/EEC

Reg. No. 055387

Химические характеристики:

EVA: этил-винил-ацетат. Безвреден для здоровья, проверен на биосовместимость.

Растворяется в воде, неактивен, безвреден для грунтовых вод.

Утилизация / Переработка:

Бытовые отходы (с низким содержанием загрязняющих веществ) / общая утилизации пластика.

Применение:

Позиционеры, переносные каппы для брекетов, защитные каппы, спортивные каппы, каппы для дублирования моделей.

Свойства материала:

Гибкий материал с высокой эластичностью и стабильностью размеров. Заготовки Track® E приклеиваются путем нагревания.

Твердость ок.82

Пластификация:

(для машин без датчика контроля времени разогрева) Нагревайте заготовку до тех пор, пока она немного не провиснет, приступайте к штамповке.

Доступно: Track® E, прозрачный, диаметр 125 мм

Толщина	Количество	Номер для заказа	Время разогрева Для MINISTAR® / Biostar®	Код
1,5 мм.	50	408-0515	40 сек.	142
2,0 мм.	50	408-0520	50 сек.	163
3,0 мм.	50	408-0530	70 сек.	205